



The Next Step in Belting



Flachbänder - Allgemeine Industrie

Lösungen für die Fördertechnik

Flachbänder für allgemeine Industrieanwendungen

Seit über 55 Jahren produziert VOLTA hochwertige Transportbänder aus thermoplastischen Elastomeren mit einzigartigen homogenen Eigenschaften. Diese Transportbänder sind bestens geeignet für den Transport von Keramik, Glas, Karton, Metall, Recycling etc. Wir bieten eine breite Palette von Farben, Dicken, Härten und strukturierten Oberflächen. Standard Bandbreiten sind 1524 und 2032mm.



- Saugt keine industriellen Öle, Flüssigkeiten und Chemikalien auf.
- Absorbiert die Auswirkungen der fallenden Produkte um eine lange Lebensdauer des Riemens zu gewährleisten.
- Niedriger Reibungskoeffizient macht den Riemen sehr abriebfest.
- Beständig gegen Schnitte und Einstiche.
- Hohe Belastbarkeit mit exzellentem Grip.
- Im Falle von Magnetanwendungen ergibt das dünnere Volta Material eine höhere Wirksamkeit vom Magnetfeld.

Homogene Bänder

Produkt & Farbe		Shore Härte	Temperatur-Bereich	Coefficient of Friction on S.Steel (bottom)	Stärke	Mindeststrom-meldurchmesser		Zugkraft: Vorspannung von 1%	
					mm	mm	Inch	kg/cm	lbs/in
FK	Grün 17	59D	-20° C to 75° C -5° F to 170° F	0.28	3	88	3½	3.20	17.60
					4	105	4¼	4.20	23.50
					6.5	195	7 ¹¹ / ₁₆	6.50	36.40
FZ	Grün 05	95A/46D	-30° C to 70° C -20° F to 158° F	0.36	2.5	35	1 ³ / ₈	1.50	8
					3	40	1 ⁵ / ₈	1.8	9.6
					4	60	2 ³ / ₈	2.60	13.60
					5	80	3 ¹ / ₈	3.20	16.80
FL	Braun	80A	-40° C to 50° C -40° F to 120° F	0.55	2.5	17	2 ¹ / ₃₂	0.30	1.80
					3	20	¾	0.40	2.20
					4	30	1 ³ / ₁₆	0.60	3.40
					5	35	1 ³ / ₈	0.70	3.90

Homogene Transportbänder (Laufseite Strukturiert)

FEPZ	Grün 05	86A	-30° C to 50° C -20° F to 120° F	0.35	3	30	1 ³ / ₁₆	0.80	5.10
FEST	Grün 05	65A	-40° C to 55° C -40° F to 125° F	0.70	2	9	1 ¹ / ₃₂	0.30	1.68
					3	14	9 ¹ / ₁₆	0.45	2.52
FEZ	Grün 05	95A/46D	-30° C to 70° C -20° F to 158° F	0.20	2	30	1 ³ / ₁₆	0.80	4.50
					2.5	35	1 ³ / ₈	1	5.60
					3	40	1 ⁵ / ₈	1.30	6.60
					4	60	2 ³ / ₈	1.60	9
					5	80	3 ¹ / ₈	2.10	11.80


Transportbänder Oberfläche Trag - und Laufseite



Glatte
Tragseite



Laufseite
strukturiert



Gewebe
Laufseite

Bänder mit gewebeverstärkter Laufseite										
Produkt & Farbe			Shore Härte	Temperatur-Bereich	Reibungs-Koeffizient (Edelstahl)	Stärke	Mindeststrom-meldurchmesser		Zugkraft: Vorspannung von 1%	
							mm	mm	Inch	kg/cm
FRL*	Braun		80A	-40° C to 50° C -40° F to 120° F	0.20	2	10	3/8	5	28
						3*	30	1 ³ / ₁₆	12	67
						5*	60	2 ³ / ₈	13	73
FRZ*	Grün 05		95A/46D	-30° C to 70° C -20° F to 158° F	0.20	2	25	1	6	33.50
						2.5	32	1 ¹ / ₄	6.50	36
						3*	36	1 ⁷ / ₁₆	7	39
						4	50	2	7.50	41.70
						5	65	2 ⁹ / ₁₆	9	50
FRG*	Grau		95A/46D	-30° C to 70° C -20° F to 158° F	0.20	2	27	1 ¹ / ₁₆	6	33.50
						3	36	1 ³ / ₈	7	39
						4	60	2 ³ / ₈	7.50	41.70
FRG ST	Grün 05		65A 95A/46D	-30° C to 60° C -20° F to 140° F	0.20	3	35	1 ³ / ₈	6	33
	Grau					3.5	40	1 ⁵ / ₈	6	33
						5	60	2 ³ / ₈	7	39
FRPZ*	Grün 05		86A	-30° C to 50° C -20° F to 120° F	0.20	2	20	3/4	5.20	29.12
						3	30	1 ³ / ₁₆	5.60	31.36
						4	40	1 ⁵ / ₈	6	33.60
						6	80	3 ¹ / ₈	6.80	38.08
						8	100	4	7.60	42.56


Beachte: *Prüfen Sie die Verfügbarkeit, bevor Sie eine Bestellung aufgeben.

Tipps um die besten Ergebnisse beim Verschweißen von Gewebebändern zu erzielen:

- | Transportbänder mit Gewebe werden oft schräg verschweißt. Dadurch wird die Schweißstelle bei der Umlenkung weniger stark belastet. Dies verbessert die Gurtleistung und verlängert die Standzeit.
- | Beim Verschweißen einer Keilleiste auf der Laufseite soll das Gewebe im Bereich der Keilleiste mit einer Fräse entfernt werden. Dies ermöglicht eine Verschweißung direkt auf dem Band, sodass sich das Bandmaterial und die Keilleiste zu einer Einheit verbinden. Das verhindert ein Reißen oder ein der Keilleiste.
- | Prüfen Sie die verschiedenen Möglichkeiten mit Bezug auf Stollen. Volta bietet Ihnen glatten und festen Stollen, welche mit Hochfrequenz verschweißt werden. Schaufelstollen bilden eine Tasche um Ihr Produkt und abgewinkelte Stollen eignen sich hervorragend für Anwendungen mit Steigungen.
- | Kundenspezifische Anfertigungen sind unsere Spezialität.

The Positive Drive Concept - SuperDrive™

Der Vorteil des positiven Antriebs ist, dass ein Verrutschen oder Verlaufen verhindert wird, wodurch die Wartungskosten erheblich reduziert werden. Wenig Vorspannung verhindert Dehnung und ermöglicht eine einfache Reinigung sowie eine lange Lebensdauer des Bandes.



SuperDrive™ Bänder												
Produkt & Farbe			Shore Härte	Temperatur-Bereich	Coefficient of Friction on UHMW* (bottom)	Stärke			Mindesttrommeldurchmesser **		Maximale Zugkraft	
						mm	mm	Inch	kg/cm	lbs/in		
FEZ-SD-ITM2	Grün 05		95A	-30° C to 70° C -20° F to 158° F	0.25	3	80	3 ¹ / ₄	5	28		
						4	120	4 ³ / ₄	6.6	37		


Beachte: Zoll-Maße wurden umgerechnet von metrische Maße.

*UHMW- UltraHigh Molecular Weight Material Minimum Trommel Durchmesser.

**Minimum Trommel Durchmesser - Normale Biegung.

Elektrostatisch ableitende (ESD) Bänder

Diese spezielle Bänder sind hergestellt und elektrostatisch ableitendem Material, welches die Freisetzung von elektrostatischer Ladung eliminiert.

Elektrostatisch ableitende (ESD) Bänder												
Produkt & Farbe			Shore Härte	Temperatur-Bereich	Reibungs-Koeffizient (Edelstahl)	Stärke			Zugkraft: Vorspannung von 1%		ESD Ratio Ohms (Ω)/ Square	
						mm	mm	Inch	kg/cm	lbs/in		
	FRBL - ESD	Schwarz	90A	0°C to 50°C / -32°F to 120°F	0.20	2	30	1 ³ / ₁₆	2.5	14	10 ⁷ - 10 ⁸	
	FNBL-CB-ESD*	Schwarz										
			90A	0°C to 50°C / -32°F to 120°F	0.38	1	20	2 ⁵ / ₃₂	1.8	10.08	10 ⁷ - 10 ⁸	
						2.4	40	1 ⁵ / ₈	2.4	13.44		

Beachte: *Bänder können nur endlos gemacht werden mit mechanischem Verbindern oder eine Fingerverbindung. Die angegebene Werte für die Zugkraft gelten nur wenn eine Fingerverbindung verwendet wird.

Achtung: Für Volta ESD-Materialien liegt kein ATEX-Zertifikat vor.

Bänderbeschichtungen

Ein weite Palette an verschweißbaren Beschichtungen können angeboten werden um zusätzlichen Grip und bessere Ergebnisse zu erzielen.

Belt Coating Materials										
Products	GST - 4	MST - 6	GWG - 4	FEST	FSTF			FSTF - ST	FSTF - ST Strips	
Color	Grün 05	Grün 21		Grün 05	Grün 05	Grün 21				
Abbildung										
Beschreibung	Super Grip	Multi Grip	Waffelstruktur	Hoher Grip	Schaum**			Schaum mit hoher Grip Oberfläche	Schaum mit hoher Grip Streifen	
Shore Härte	65A	65A	65A	65A	65A			65A	65A	
Größe (mm)	Breite*	50	50	72	1524	140	150	160	60	60
	Stärke	4	6	3.75	2,3	14	6-12	4	4	4
CoF (Stainless Steel)	0.85	0.88	0.77	1.10	0.90			0.90	0.90/1.10	
Temperaturbereich	-40° C to 55° C / -40° F to 125° F									

Beachte: *Breite - Maximal zur Verfügung stehende Breite. **Schaum - Hergestellt aus 65A Shore Material, tatsächliche Härte ist niedriger. Prüfen Sie die Verfügbarkeit, bevor Sie eine Bestellung aufgeben.



Rollenbeschichtung aus PU Material

Rollenbeschichtungen haben eine abriebfeste, weiche, Oberfläche, ideal für Walzen auf denen das fertige Produkt transportiert wird. Mit Volta Werkzeugen sind die Sleeves ganz einfach ohne Schmierstoffe oder Kleber zu montieren. Sleeves sind mit einer glatten Oberfläche in den Durchmessern 27mm bis 95mm erhältlich.

Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, um weitere Informationen zu den Abmessungen und der Verfügbarkeit von den Rollenbeschichtungen.

Schweißwerkzeuge

FBW - Schweißspiegelsystem

Das FBW Schweißspiegelsystem ist ein System zum Stoßschweißen.



FT - Elektroden Schweißsystem

Das FT Schweißwerkzeuge ist ein System zum Elektrodenschweißen



P- 100 & P-200

Die Zange P-100/P-200 ist zum Verschweißen von schmalen Flachriemen bis Breite 100mm/200mm geeignet



Volta mechanische Verbinder

Die Verbindungssysteme ermöglichen Ihnen die Bänder problemlos zu öffnen für die Reinigung und Wartung an der Anlage. Volta Verbinder können bei Flachriemen von Stärke 2.5mm bis 5mm verwendet werden. Alle Volta Flachriemen sind einfach und ohne entfernen des Gurtes von der Förderanlage zu reinigen. Es sollte nur wenn es absolut erforderlich ist geöffnet werden.

- | Volta Werkzeuge können vor Ort verwendet werden und verringern somit die Stillstandszeiten ihrer Anlage.
- | Durch die homogenen Eigenschaften des Materials lässt sich dieses leicht konfektionieren mit Stollen, Wellenkanten usw.
- | Kundenspezifische Anfertigungen sind unsere Spezialität.

Volta Bänder in der Allgemeine-Industrie



FRZ - 2
Schneckenförderer



FRPZ - 6
Hängematten im Glasrecycling



FRZ - 4
Metallrecycling



FEZ - 3.2
Industriell chemische Förderanlage




FEZ - 3.2
Nagelproduktion



FRZ - 5
Glastransport



FRPZ - 6
Glasrecycling



FRG - 3
Chemische Pulverbeförderung



FK - 3
Transport von Ziegelsteinen vor dem Ofen